


DESCRIPCIÓN: POLIPROPILENO RECICLADO

ORIGEN: Postconsumo

FORMA: Granza

EMBALAJE: Big-Bag sobre palé de hasta 1200 kg



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO:

CARACTERÍSTICA	METODO DE ENSAYO	CONDICIONES DE ENSAYO	VALOR
PARÁMETROS FÍSICOS			
Pureza (% PP)	DSC	-	> 90%
CONTAMINACIÓN(% LDPE)	DSC	-	< 10%
Densidad aprox.	Picnómetro de gases	23 °C	913-933 kg/m ³
Índice de fluidez	ISO 1133	190°C, 5kg	10-30 g/10 min
Cenizas % (Inertes)	TGA	1000 °C	< 10%
Contenido de humedad	Método interno		< 1%
INSPECCIÓN VISUAL DE LA GRANZA			
Apariencia superficial		Poco rugosa	
Cuerpos extraños PEAD		Ausencia	
Cuerpos PEAD distintos a la granza		Ausencia	

Los datos reflejados han sido obtenidos bajo condiciones de laboratorio y no deben tomarse como especificaciones, sino como umbrales máximos o mínimos

CONSIDERACIONES ADICIONALES:

- La contaminación de la granza no contiene polímeros u otros inactivos con puntos de fusión superiores a los 200°C.