DANOSA RECYCLING

danosa Building together

Revisión 4. Octubre 2026

Granza de polietileno de baja densidad

Granza de polietileno de baja densidad 100% reciclado



Origen

100% Preconsumo

Forma

Granza

Embalaje

Big-bag sobre palet de hasta 1200 kg

Datos Técnicos

Característica	Método de ensayo	Condiciones del ensayo	Valor
Parámetros físicos			
Pureza (% LDPE)	DSC (ISO 11357-1:2023 ISO 11357-3 :2018)	-	>90%
Otros polímeros compatibles (Principalmente PP)	DSC (ISO 11357-1:2023 ISO 11357-3 :2018)	-	<10%
Densidad aprox.	Picnómetro de gases (ISO 1183-3)	23ºC	0.92 -0 . 96g/cm³
Índice de fluidez (MFR)	ISO 1133-1	190°C; 2,16kg	0,2 - 1 g/10 min
Residuo inorgánico determinado por TGA	Termogravimetría (ISO 11358-1)	1000ºC	<10%
Contenido de humedad	Método interno	-	<1%
Inspección visual de la granza			
Apariencia superficial			Poco rugosa / Natural
Cuerpos extraños LDPE			Ausencia
Cuerpos LDPE distintos a la granza			Ausencia

Este producto cuenta con certificación AENOR de **TRAZABILIDAD UNE-EN 15343:2008** y la Certificación de **FIN DE CONDICIÓN DE RESIDUO**.

Consideraciones adicionales

- No apto para la producción de uso alimentario.