DANOSA RECYCLING

danosa Building together

Revisión 6. Octubre 2026

022101 - Granza de Polipropileno Posconsumo



Granza de polipropileno 100% reciclado.

Origen

100% Postconsumo

Forma

Granza

Color

Gris oscuro

Embalaje

Big-bag sobre palet de hasta 1200 kg

Datos Técnicos

Característica	Método de ensayo	Condiciones del ensayo	Valor estándar
Parámetros físicos			
Pureza (% PP)	DSC (ISO 11357-1:2023 ISO 11357-3 :2018)	-	>70,5%
Otros polímeros compatibles (Principalmente PE)	DSC (ISO 11357-1:2023 ISO 11357-3 :2018)	-	<29,5%
Densidad aprox.	Picnómetro de gases (ISO 1183-3)	23ºC	0.91-1.01 g/cm³
Índice de fluidez (MFR)	ISO 1133-1	230°C; 2.16kg	5 - 10 g/10 min
Residuo inorgánico determinado por TGA	Termogravimetría (ISO 11358-1)	1000ºC	<10%
Nivel de filtración	-	-	400 µm
Inspección visual de la granza			
Apariencia superficial			Poco rugosa / Gris oscuro
Cuerpos extraños PP			Ausencia
Cuerpos PP distintos a la granza			Ausencia

Este producto cuenta con certificación AENOR de **TRAZABILIDAD UNE-EN 15343:2008** y la Certificación de **FIN DE CONDICIÓN DE RESIDUO**.

Consideraciones adicionales

- No apto para la producción de uso alimentario.